

ชื่อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระ เชิงวิทยานิพนธ์ การศึกษาคุณลักษณะของลัมປะลีกที่ความต้านทาน  
ไฟฟ้าตามอุณหภูมิทางบวก ในแบบเรียมติตาเนตเซรามิกส์ ที่จุดคริริ  
ระหว่างอุณหภูมิ 30 ถึง 200 องศาเซลเซียล

ชื่อผู้เขียน

นายนพพร เหรียญทอง

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการสอนพิลึกส์

คณะกรรมการตรวจสอบการค้นคว้าแบบอิสระ เชิงวิทยานิพนธ์

รศ. จิรายุส ตันตราภูล

ประธานกรรมการ

รศ.ดร. ทวี ตันติคิริ

กรรมการ

ผศ. นรินทร์ สิริรัตน์วัฒนาภูล

กรรมการ

บากดังต่อ

การเตรียมแบบเรียมติตาเนต ( $BaTiO_3$ ) โดยใช้สารตึงตันแบบเรียมคาร์บอนเนต ( $BaCO_3$ )  
และติตาเนียมออกไซด์ ( $TiO_2$ ) ด้วยอัตราส่วน 1:1 โมล พร้อมด้วยสารเจือ  $Sb_2O_3$ ,  $Nb_2O_5$ ,  
 $Bi_2O_3$  กับ  $MnO_2$  จะได้แบบเรียมติตาเนตที่มีลักษณะต้านทานไฟฟ้าต่ำลงที่อุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิ  
คริริ ลักษณะต้านทานไฟฟ้าจะสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิของสารสูงขึ้นคือมีค่าลัมປะลีกที่อุณหภูมิของลักษณะ  
ต้านทานไฟฟ้า (!) เป็นมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบเรียมติตาเนตที่เจือด้วย  $Nb_2O_5$  .3  
โมลเปอร์เซนต์ และ  $MnO_2$  .15 โมลเปอร์เซนต์ จะมีค่าลัมປะลีกที่อุณหภูมิทางบวกของลักษณะ  
ต้านทานไฟฟ้าสูงสุดเท่ากับ 4.65 เปอร์เซนต์ต่องศาเซลเซียล และลักษณะต้านทานไฟฟ้าที่  
อุณหภูมิห้องต่ำสุดเท่ากับ  $2.6 \times 10^2$  โอม-เมตรติเมตร อุณหภูมิคริปประมาณ 100 องศาเซลเซียล  
อุณหภูมิคริริสามารถเลื่อนลงต่ำที่ 80 องศาเซลเซียล โดยเจือลstromoniteymcarbnonet ( $SrCO_3$ )  
10 โมลเปอร์เซนต์ และ เลื่อนสูงขึ้นที่ 130 องศาเซลเซียล โดยเจือเลดอยซิเตต (( $CH_3COO$ )  
 $Pb.3H_2O$ ) 5 โมลเปอร์เซนต์

Research Title                    A Study on Positive Temperature Coefficient  
of Resistance Characteristics in Barium  
Titanate Ceramics at Curie Point between  
30 °C and 200 °C

Author                            Mr.Nopporn Reinthong

M.S.                            Teaching Physics

Examining Committee            Assoc. Jerapong Tantragoon

Chairman

Assoc. Dr.Tawee Tunkasiri

Member

Assist.Narin Siriratwatanakul

Member

#### Abstract

$\text{BaTiO}_3$  was prepared from the mixture of  $\text{BaCO}_3$  and  $\text{TiO}_2$  at the mole ratio 1:1 with various amount of  $\text{Sb}_2\text{O}_3$ ,  $\text{Nb}_2\text{O}_5$ ,  $\text{Bi}_2\text{O}_3$  and  $\text{MnO}_2$  as the dopants. The electrical resistivity of this ceramic material, doped  $\text{BaTiO}_3$ , was lower than that of undoped  $\text{BaTiO}_3$ , but it increases with electing temperatures i.e., temperature coefficient ( $\alpha$ ) is positive. In particular  $\text{BaTiO}_3$  doped with 0.3 mole percent of  $\text{Nb}_2\text{O}_5$  and 0.15 mole percent of  $\text{MnO}_2$  was found to have the temperature coefficient of 4.65 percent per degree celsius , the resistivity was  $2.6 \times 10^3$  ohm-cm at 30 degree celsius and the curie temperature being about 100 degree celsius. The curie temperature of  $\text{BaTiO}_3$  shifted down to 80 degree celsius by doping 10 mole percent of  $\text{SrCO}_3$  and shifed up to 130 degree celsius by doping 5 mole percent of  $(\text{CH}_3\text{COO})_2\text{Pb.3H}_2\text{O}$