

ชื่อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระเชิงวิทยานิพนธ์ การวัดสภาพด้านกานไฟฟ้าโดยวิธีวัดแบบลีจูด
ชื่อผู้เขียน นายนิพนธ์ ชารนา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพิลึกล์
คณะกรรมการตรวจสอบการค้นคว้าแบบอิสระเชิงวิทยานิพนธ์

รศ. ดร. นิกร มังกรทอง ประธานกรรมการ
รศ. ดร. ผ่องศรี มังกรทอง กรรมการ
รศ. ดร. ศรีเพ็ญ ท้าวตา กรรมการ

บทคัดย่อ

ในการวิจัยนี้ได้ออกแบบสร้างอุปกรณ์สำหรับการวัดแบบลีจูด ซึ่งประกอบด้วยหัววัด ฐานวางแผ่นสารและ Cryostat สำหรับการวัดที่อุณหภูมิต่ำ จากการทดลองวัดสภาพด้านกานไฟฟ้าของสารบาร์บูทั่งต่างๆ ที่เป็นตัวนำ แผ่นทองแดง อลูมิเนียม แผ่นสารกั่งตัวนำชิลิกอนและสารตัวนำขยะดึง Y-Ba-Cu-O (123) , Bi-Ca-Sr-Cu-O (1112+0.2Pb) และ Bi-Ca-Sr-Cu-O (1111) ที่มีรูปทรงต่างๆ กันในช่วงอุณหภูมิ 80-300 เคลวิน พบว่าในกรณีที่วัตถุมีขนาดใหญ่พอสมควร จะสามารถวัดค่าสภาพด้านกานไฟฟ้าได้โดยตรง โดยไม่ต้องมีตัวคูฟ์ที่เกี่ยวข้องกับรูปทรง (Correction Factor) แต่ถ้าวัตถุมีขนาดไม่ใหญ่เท่าไนกจะต้องพิจารณา ค่าคงที่ของรูปทรงทางเรขาคณิตของวัตถุด้วย สำหรับในกรณีของสารตัวนำขยะดึงตั้ง 3 ชนิด ซึ่งมีลักษณะเป็นเม็ดกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.3 , 1.5 และ 1.6 เมตร และหนา 0.22, 0.27 และ 0.30 เมตร ตามลำดับนั้น จะต้องใช้ Correction Factor เท่ากับ 0.281, 0.312 และ 0.298 จึงจะได้ค่าสภาพด้านกานไฟฟ้าที่ถูกต้อง โดยที่สารตัวนำขยะดึง Y-Ba-Cu-O (123) , Bi-Ca-Sr-Cu-O (1112+0.2Pb) และ Bi-Ca-Sr-Cu-O (1111) นั้น บรรยายว่ามีสภาพด้านกานไฟฟ้าที่อุณหภูมิห้องเป็น 14.14×10^{-3} , 30.56×10^{-3} และ 8.80×10^{-3} โอม-เมตร และมีอุณหภูมิวิกฤตอยู่ที่ 87 , 102 และ 85 เคลวิน ตามลำดับ

| | | | |
|----------------------------|--|----------|--|
| Research Title | Measurement of Electrical Resistivity by Four-Point Probe Method | | |
| Author | Mr.Nipon Chaona | | |
| M.S. | Teaching Physics | | |
| Examining Committee | Assoc.Prof.Dr.Nikorn Mangkorntong | Chairman | |
| | Assoc.Prof.Dr.pongsri Mangkorntong | Member | |
| | Assist.Prof.Dr.Sripen Towta | Member | |

Abstract

In this work a set of four-point probe equipment was designed and constructed for the resistivity measurement. The set consist of probe head , measuring platform and a low temperature cryostat. Resistivity experiments were carried out with conductors ; copper, and aluminium , semi-conductor ; silicon wafer and superconductor pallets ; Y-Ba-Cu-O (123) , Bi-Ca-Sr-Cu-O (1112+0.2Pb) and Bi-Ca-Sr-Cu-O (1111) , with different shapes and sizes in the temperature range of 80-300 K. It was observed that for sizable specimens their resistivity could be obtained from the measurements directly without any geometrical corrections. In the case of superconductor pallets of diameters 1.3 , 1.5 and 1.6 cm with thicknesses of 0.22 , 0.27 and 0.30 cm respectively , a set of correction factors ; 0.281 , 0.312 and 0.351 , respectively , was required. It was observed that Y-Bi-Cu-O (123) , Bi-Ca-Sr-Cu-O (1112+0.2Pb) and Bi-Ca-Sr-Cu-O (1111) had room temperature resistivity of 14.1×10^{-3} , 30.6×10^{-3} and 8.8×10^{-3} $\Omega\text{-cm}$ and critical temperatures of 87 , 102 and 85 K , respectively.