

บทที่ 1

บทนำ

ที่มาและความสำคัญของปัญหาที่นำไปสู่การค้นคว้าวิจัย

ในปี 2552 ผลผลิตปลานิลเมืองตันในประเทศไทยมีจำนวนประมาณ 210,021 ตัน โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.18 ของปริมาณการส่งออกปลานิล และผลิตภัณฑ์จากปลานิลในปี 2552 มีค่า 14,103.83 ตัน คิดเป็นมูลค่า 1,153.20 ล้านบาท ปริมาณการเพาะเลี้ยงปลานิลคิดเป็นร้อยละ 30 ของปริมาณการเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืดทั้งหมดของประเทศไทย ส่วนมูลค่าของปลานิลคิดเป็นร้อยละ 20 ของมูลค่าการเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืดทั้งหมดของไทย (เกรวิน, 2552) ในการแปรรูปปลานิลแต่ละครั้ง จะมีเศษเหลือลึกลึกร้อยละ 65 ได้แก่ เกล็ดปลาร้อยละ 10 ก้างปลาร้อยละ 15 หัวปลาร้อยละ 20 และเครื่องในอีกร้อยละ 20 โดยปกติเศษปลาที่เหลือเหล่านี้จะนำไปผลิตเป็นอาหารสัตว์ที่มี มูลค่า ต่ำ อายุ่ไร์ก์ตามเกล็ดปลาบังพอมีประโยชน์ในการนำมาใช้เป็นแหล่งวัตถุดิบในการสกัดไกคิน และไกโตกานไค (Iqbal *et al.*, 2005) ไกคินเป็นสารชีวภาพที่มักพบในผนังเซลล์ของเชื้อจุลทรรศน์ เช่น เห็ด รา รวมทั้งเปลือกของเมลง และสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังประเภทมีข้อ และปล้อง อาร์กุ้ง ปู และแคนปลาหมึก (Aye *et al.*, 2002) กระบวนการผลิตไกคินจากเปลือก ของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง (Crustacean shell waste) มีขั้นตอนพื้นฐานอยู่ 2 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การกำจัดโปรตีน (Deproteinization) ขั้นตอนที่ 2 เป็นการกำจัดแร่ธาตุ (Demineralization) เมื่อเปรียบเทียบวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตไกคินระหว่างเปลือกปู และเปลือกกุ้ง พบว่า การแยกแร่ธาตุออกจากเปลือกปูจะกระทำได้ยากกว่าเปลือกกุ้ง และความเข้มข้นของกรดไฮโดรคลอริกที่ใช้ในการกำจัดแร่ธาตุไม่ควรต่ำกว่า 2 номัล อายุ่ไร์ก์ตามการใช้กรดมากเกินไปจะทำให้น้ำหนักไม่ลดลงของไกโตกานลดลง (Myint *et al.*, 2002)

ไกโตกาน หรืออนุพันธ์ของไกคินมีลักษณะเป็นพอลิเมอร์ที่ไม่สามารถถลายน้ำในตัวทำลายอินทรีส์เก็บทั้งหมด รวมทั้งน้ำที่มีคุณสมบัติเป็นกลาง หรือค่างแต่สามารถถลายน้ำในกรดอ่อน (Hayes *et al.*, 1977) ได้จากการทำปฏิกิริยากำจัดหมู่อะซิทิลของไกคิน หรือที่เรียกว่าปฏิกิริยา Deacetylation โดยการแซ่ไกคินในสารถลายน้ำที่มีความเข้มข้นในช่วงร้อยละ 40-50 ที่

อุณหภูมิสูงซึ่งจะทำให้หมู่อะซิทิลบางส่วนหรือทั้งหมดจะถูกดึงออกจากพอลิเมอร์ของไคโตนทำให้ได้ไคโตซานที่มีชื่อทางเคมีว่า poly [β -(1→4)-2-amino-2-deoxy-D-glucopyranose] โดยในปฏิกริยาการกำจัดหมู่อะซิทิลที่ใช้ความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ต่ำเกินไป จะมีผลต่อการละลายของไคโตซานในสารละลายกรดอ่อนซึ่งพบว่า การใช้สารละลายด่างที่มีความเข้มข้นต่ำกว่าร้อยละ 45 ทำให้ไคโตซานไม่สามารถละลายในกรดอ่อนได้ (No and Meyers, 1997) แต่ถ้าในปฏิกริยาการกำจัดหมู่อะซิทิลที่ใช้ความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์มากกว่าร้อยละ 60 จะทำให้เกิดการแตกสลายพอลิเมอร์ของไคตินมากเกินไป และในขั้นตอนการล้างจะทำให้สูญเสียไคโตซานที่สกัดออกด้วย (Hargono and Djaeni, 2003) ไคโตซานมีคุณสมบัติเป็นพอลิเมอร์ที่สามารถขึ้นรูปเป็นฟิล์มได้ และสามารถควบคุมการถ่ายเทความชื้นระหว่างอาหารกับสภาพแวดล้อมภายนอกควบคุมอัตราการแพร่ผ่านของแก๊สควบคุมอุณหภูมิ และยังช่วยการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ (Shahidi *et al.*, 1999) ในการวิจัยครั้งนี้จะมุ่งเน้นการสกัดไคโตซานจากเกล็ดปลา尼ลเพื่อให้ได้ปริมาณสูงที่สุด และได้คุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในกลุ่มการผลิตอาหารในประเทศไทยโดยค่า Percentage deacetylation ของไคโตซานคร่าวมีค่ามากกว่าร้อยละ 85 (ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , 2551) ซึ่งจะเพิ่มน้ำหนักของเกล็ดปลา尼ลที่เหลือทิ้ง และสามารถลดปัญหาทางลิ่งแวดล้อมจากอุตสาหกรรมปลา尼ล

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

- เพื่อศึกษาวิธีที่เหมาะสมในการสกัดไคโตซานให้ได้คุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในกลุ่มการผลิตอาหารจากเกล็ดปลา尼ล
- เพื่อทราบคุณสมบัติของฟิล์มที่บริโภคได้จากไคโตซานที่สกัดได้
- เพื่อประยุกต์ใช้ฟิล์มไคโตซานกับผลิตภัณฑ์กระแสไฟฟ้าเพื่อการศึกษาผลของฟิล์มไคโตซานที่มีต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อยีสต์และราในผลิตภัณฑ์กระแสไฟฟ้า

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทราบวิธีที่เหมาะสมในการสกัดไคโตซานได้คุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในกลุ่มการผลิตอาหารจากเกล็ดปลาโนนิล
2. ทราบคุณสมบัติของฟิล์มไคโตซานที่สกัดได้
3. ทราบผลของการใช้ฟิล์มไคโตซานต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของยีสต์และราในผลิตภัณฑ์กระแส

ขอบเขตการวิจัย

ในงานวิจัยนี้จะศึกษากระบวนการสกัดไคโตซานจากเกล็ดปลาโนนิล โดยทำการกำจัดโปรตีนในสารละลายด่างอ่อน(Deproteinization) และทำการกำจัดแร่ธาตุ (Demineralization) โดยสารละลายกรดอ่อน ซึ่งจะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า ไคติน นำไคตินที่ได้มาราทำทำการกำจัดหมู่อะซิทิก (Deacetylation) ในสารละลายด่างเข้มข้นเพื่อให้ได้ไคโตซานปริมาณสูงที่สุด และมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในกลุ่มผลิตอาหารในประเทศไทย รวมทั้งประยุกต์ใช้ไคโตซานในการขึ้นรูปเป็นฟิล์มที่บริโภคได้ เพื่อประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์กระแส