

บทที่ 3

ระเบียบวิธีการดำเนินการวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาหาแนวทางในการใช้วัสดุประกอบที่มีความเป็นฉนวน นำมาติดตั้งประสานกันกับวัสดุมวลสารมากโดยมีผนังคอนกรีตบล็อกเป็นตัวแทน โดยให้สามารถช่วยลดการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่อาคาร อันเป็นผลให้เกิดภาวะการปรับอากาศเพื่อภาชนะนำสบาย ภายในบ้านพักอาศัย เพื่อลดค่าใช้จ่ายทั้งจากราคาวัสดุก่อสร้างและค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานไฟฟ้า ที่จะใช้เพื่อการปรับอากาศสำหรับบ้านพักอาศัย โดยมีระเบียบวิธีวิจัยดังต่อไปนี้

3.1 การศึกษาข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

3.1.1 ศึกษาแบบอาคารบ้านพักอาศัย จากกรณีศึกษาแบบบ้านพักอาศัยแบบชั้นเดียว โครงการบ้านอยู่สบายประหยัดพลังงาน

3.1.2 ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายเทความร้อน เพื่อศึกษาพฤติกรรมของการถ่ายเทความร้อนที่เกิดขึ้นกับผนังหรือกรอบอาคาร

3.1.3 ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการลดการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่อาคาร

3.2 การเลือกวัสดุ ตลอดจนรูปแบบในการผสมผสานมวลสารและฉนวนเพื่อการทดสอบ

3.2.1 การศึกษาและเลือกคอนกรีตบล็อกเป็นวัสดุกรอบอาคาร

3.2.2 การศึกษาและการเลือกฉนวนที่จะใช้ร่วมกันกับผนังคอนกรีตบล็อก โดยกำหนดคุณลักษณะพื้นฐานวัสดุและฉนวนสำหรับเลือกใช้ในการทดลอง ดังต่อไปนี้

3.2.2.1 รูปแบบทางกายภาพ

เนื่องจากรูปแบบทางกายภาพของฉนวนมีหลายรูปแบบ เช่น แบบคลุมห่อ แบบแผ่น แบบพัน ดังนั้นการฉนวนต้องคำนึงถึงลักษณะการใช้งาน

3.2.2.2 กรรมวิธีในการก่อสร้าง

มีเทคนิคในการก่อสร้างที่เป็นมาตรฐานในการก่อสร้างบ้านพักอาศัยในปัจจุบัน ตลอดจนมีความแพร่หลาย หรือสามารถหาวัสดุดังกล่าวได้ง่ายจากท้องตลาด

3.2.2.3 คุณสมบัติของวัสดุ

ในที่นี้หมายถึง คุณสมบัติของวัสดุในการนำความร้อน และความสามารถในการต้านทานความร้อนที่ดีพอสำหรับการนำมาใช้งาน


3.2.2.4 ปัจจัยทางการเศรษฐศาสตร์หรือการลงทุน

โดยมีปัจจัยทางด้านราคาของฉนวนหรือวัสดุประกอบนั้นควรมีราคาถูกหรือไม่สูงมาก เนื่องจากหากมีราคาสูงมากเกินไป จะทำให้ราคาค่าก่อสร้างเพิ่มสูงขึ้น โดยไม่สามารถก่อสร้างอาคารได้ตามงบประมาณได้ ซึ่งในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการแบบไม่ปรับค่า

3.2.3 การศึกษาและการวิเคราะห์รูปแบบในการผสมผสานกันระหว่างคอนกรีตบล็อก ร่วมกับกับวัสดุประกอบ

เมื่อพิจารณาแนวทางในการปรับปรุงเพิ่มคุณสมบัติความเป็นฉนวนเพิ่มเข้าไปกับระบบผนังคอนกรีต เพื่อเพิ่มระยะเวลาหน่วงเหนี่ยวการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่อาคารให้มากขึ้น

ตำแหน่งในการผสมผสานคอนกรีตบล็อกและฉนวนสามารถเลือกผสมกันได้ 2 ตำแหน่ง 3 รูปแบบ ดังต่อไปนี้



รูปที่ 3.1 แสดงตำแหน่งการผสมผสานวัสดุ

จากรูปที่ 3.1 ตำแหน่งของการผสมผสานวัสดุประกอบหรือฉนวน ร่วมกับกับผนังคอนกรีตบล็อกได้ 2 ตำแหน่งคือ ภายนอก และภายในอาคาร และสามารถหารูปแบบการติดตั้งวัสดุประกอบได้ 3 รูปแบบ คือ

- ติดตั้งฉนวนเฉพาะด้านนอก ด้านเดียว
- ติดตั้งฉนวนเฉพาะด้านใน ด้านเดียว
- ติดตั้งฉนวนทั้งสองด้านแต่ลดความหนาของฉนวนครึ่งหนึ่ง

ติดตั้งฉนวนไว้ทั้งด้านในและด้านนอก กำหนดหาความสามารถในการลดความร้อนของวัสดุทดลอง โดยการเพิ่มความหนาของวัสดุฉนวน

ในการศึกษานี้ได้กำหนดค่าใช้จ่ายวัสดุรวมประกอบ เป็นวัสดุที่มีราคาต่อตารางเมตร ประมาณ 100 บาท +10% และสามารถจัดหาได้ทั่วไปในท้องตลาด พบว่าวัสดุที่นำมาใช้ได้แก่ ฉนวนใยแก้ว แบบมีฟอยล์ หน้า 1",2" โพลีไสตริโนโฟม ชนิดความหนาแน่นต่ำ (0.7 ปอนด์ต่อลบ. ฟุต) ความหนา 1",2" และฉนวน โพลีเอทรีลีน PE ความหนา 3 มม.และ5 มม.

สามารถจัดรูปแบบของของวัสดุทดสอบดังนี้

กล่องที่ A1	ปูนทรายฉาบ+ฉนวนใยแก้ว 1"+คอนกรีตบล็อก+ปูนทรายฉาบ
กล่องที่ A2	ปูนทรายฉาบ+คอนกรีตบล็อก+ฉนวนใยแก้ว 1"+ปูนทรายฉาบ
กล่องที่ B1	ปูนทรายฉาบ+ฉนวนใยแก้ว 2"+คอนกรีตบล็อก+ปูนทรายฉาบ
กล่องที่ B2	ปูนทรายฉาบ+คอนกรีตบล็อก+ฉนวนใยแก้ว 2"+ปูนทรายฉาบ
กล่องที่ C1	ปูนทรายฉาบ+โฟม 1"+คอนกรีตบล็อก+ปูนทรายฉาบ
กล่องที่ C2	ปูนทรายฉาบ+คอนกรีตบล็อก+โฟม 1"+ปูนทรายฉาบ
กล่องที่ D1	ปูนทรายฉาบ+โฟม 2"+คอนกรีตบล็อก+ปูนทรายฉาบ
กล่องที่ D2	ปูนทรายฉาบ+คอนกรีตบล็อก+โฟม 2"+ปูนทรายฉาบ
กล่องที่ E1	ปูนทรายฉาบ+PE 3มม.+คอนกรีตบล็อก+ปูนทรายฉาบ
กล่องที่ E2	ปูนทรายฉาบ+คอนกรีตบล็อก+PE 3มม.+ปูนทรายฉาบ
กล่องที่ F1	ปูนทรายฉาบ+PE 5มม.+คอนกรีตบล็อก+ปูนทรายฉาบ
กล่องที่ F2	ปูนทรายฉาบ+คอนกรีตบล็อก+PE 5มม.+ปูนทรายฉาบ


การทดสอบที่ 1 เป็นการทดสอบเพื่อศึกษาพฤติกรรมของการถ่ายเทความร้อนและอุณหภูมิ ภายในของวัสดุ ระหว่างการติดตั้งฉนวนไว้ด้านนอกและด้านใน โดยจับคู่วัสดุชนิดเดียวกัน และความหนาเท่ากัน เรียงลำดับการติดตั้งจากภายนอกสู่ภายใน เป็นการจับคู่กันดังนี้ A1-A2,B1-B2,C1-C2,D1-D2,E1-E2,F1-F2

การทดสอบที่ 2 เป็นการทดสอบเพื่อศึกษาความแตกต่างของรูปแบบผนังในแต่ละชนิดที่ ความหนาแตกต่างกัน โดยจับคู่วัสดุชนิดเดียวกันที่ตำแหน่งการติดตั้งเดียวกัน แต่แตกต่างกันในเรื่องของความหนาของวัสดุ เป็นการจับคู่กันดังนี้ A1-B1,A2-B2,C1-D1,C2-D2,E1-F1,E2-F2

การทดสอบที่ 3 เป็นการทดสอบเพื่อศึกษาพฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนของผนังชนิดเดียวกัน ที่ความหนามากกว่าติดตั้งในด้านใดด้านหนึ่ง เปรียบเทียบกับการใช้วัสดุชนิดเดียวกันแต่ ความหนาน้อยลงครั้งหนึ่งติดตั้งทั้งด้านในและด้านนอก โดยกำหนดชนิดของวัสดุเพิ่มเติมอีก 3 แบบ คือ

- กล่องที่ G1 ปูนทรายฉาบ+ฉนวนใยแก้ว 1”+คอนกรีตบล็อก+ฉนวนใยแก้ว 1”+ปูนทรายฉาบ
 - กล่องที่ G2 ปูนทรายฉาบ+โพลีสไตรีนโฟม 1”+คอนกรีตบล็อก+โพลีสไตรีนโฟม 1”+ปูนทรายฉาบ
 - กล่องที่ G3 ปูนทรายฉาบ+PE3มม.+คอนกรีตบล็อก+PE3มม.+ปูนทรายฉาบ
- นำมาจับกลุ่มกันดังนี้ B1-B2-G1 , D1-D2-G2 และ F1-F2-G3

คำนวณการถ่ายเทความร้อนและคุณสมบัติในการลดความร้อนของผนัง โดยการคำนวณแบบเรียงผ่านของวัสดุ ติดตั้งฉนวนในตำแหน่งที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ติดตั้งฉนวนไว้ทางด้านนอกของผนังคอนกรีตบล็อก, ติดตั้งระหว่างกลางผนัง และติดตั้งฉนวนไว้ทางด้านในของผนัง ติดตั้งฉนวนไว้ทั้งด้านในและด้านนอก คำนวณหาความสามารถในการลดความร้อนของวัสดุทดลอง โดยการเพิ่มความหนาของวัสดุฉนวน รายละเอียดดังนี้



รูปที่ 3.2 แสดงรูปตัดผนังแบบ A1 และ A2


ตารางที่ 3.1. แสดงการคำนวณค่าความต้านทานความร้อนของวัสดุผนัง A1

ชั้นวัสดุ	density	Specific heat	Δx	k	R	หมายเหตุ
	kg/m ³	kJ/kg.C	m.	w/m.C	W/m ² C	
ฟิล์มอากาศภายนอก					0.120	ผิวด้านนอกมีค่าส.ป.ส.การแผ่รังสีสูง
1.ปูนทรายฉาบ	1,568.00	0.84	0.02	0.53	0.028	
2.ฉนวนใยแก้ว 1"	16.00	0.96	0.03	0.04	0.658	
3.ผนังคอนกรีตบล็อก	1,370.00	0.92	0.07	1.02	0.069	
4.ปูนทรายฉาบ	1,568.00	0.84	0.02	0.53	0.028	
ฟิล์มอากาศภายใน					0.044	ผิวด้านในมีค่า ส.ป.ส.การแผ่รังสีสูง
รวม			0.125		0.947	
ค่า U-value = 1/R = 1/0.947					= 1.056 W/m ² .C	

ตารางที่ 3.2 แสดงการคำนวณค่าความต้านทานความร้อนของวัสดุผนัง A2

ชั้นวัสดุ	density	Specific heat	Δx	k	R	หมายเหตุ
	kg/m ³	kJ/kg.C	m.	w/m.C	W/m ² C	
ฟิล์มอากาศภายนอก					0.120	ผิวด้านนอกมี ส.ป.ส.การแผ่รังสีสูง
ปูนทรายฉาบ	1,568.00	0.84	0.02	0.53	0.028	
ผนังคอนกรีตบล็อก	1,370.00	0.92	0.07	1.02	0.069	
ฉนวนใยแก้ว 1"	16.00	0.96	0.03	0.04	0.658	
ปูนทรายฉาบ	1,568.00	0.84	0.02	0.53	0.028	
ฟิล์มอากาศภายใน					0.044	ผิวด้านในมีส.ป.ส.การแผ่รังสีสูง
รวม			0.125		0.947	
ค่า U-Value = 1/R = 1/0.947					= 1.056 w/m ² C	

-ผนังคอนกรีตบล็อก+ฉนวนใยแก้ว 2"



รูปที่ 3.3 แสดงรูปตัดผนังแบบ B1 และ B2


ตารางที่ 3.3. แสดงการคำนวณค่าความต้านทานความร้อนของวัสดุผนัง B1

ชั้นวัสดุ	density	Specific heat	ΔX	k	R	หมายเหตุ	
	kg/m ³	kJ/kg.C					m.
ฟิล์มอากาศภายนอก					0.120	ผิวด้านนอกมี ส.ป.ส.การแผ่รังสีสูง	
ปูนทรายฉาบ	1,568.00	0.84	0.015	0.53	0.028		
ฉนวนใยแก้ว 2"	16.00	0.96	0.050	0.04	1.316		
ผนังคอนกรีตบล็อก	1,370.00	0.92	0.070	1.02	0.069		
ปูนทรายฉาบ	1,568.00	0.84	0.015	0.53	0.028		
ฟิล์มอากาศภายใน					0.044	ผิวด้านในมี ส.ป.ส.การแผ่รังสีสูง	
รวม			0.15		1.605		
ค่า U-Value					=	0.623	w/m ² C

ตารางที่ 3.4 แสดงการคำนวณค่าความต้านทานความร้อนของวัสดุผนัง B2

ชั้นวัสดุ	density	Specific heat	ΔX	k	R	หมายเหตุ	
	kg/m ³	kJ/kg.C					m.
ฟิล์มอากาศภายนอก					0.120	ผิวด้านนอกมี ส.ป.ส.การแผ่รังสีสูง	
ปูนทรายฉาบ	1,568.00	0.84	0.015	0.53	0.028		
ผนังคอนกรีตบล็อก	1,370.00	0.92	0.070	1.02	0.069		
ฉนวนใยแก้ว 2"	16.00	0.96	0.050	0.04	1.316		
ปูนทรายฉาบ	1,568.00	0.84	0.015	0.53	0.028		
ฟิล์มอากาศภายใน					0.044	ผิวด้านในมี ส.ป.ส.การแผ่รังสีสูง	
รวม			0.15		1.605		
ค่า U-Value					=	0.623	w/m ² C

-ผนังคอนกรีตบล็อก+โพลีสไตรีนโฟม(หนาแน่นต่ำ) หนา 1”



รูปที่ 3.4 แสดงรูปตัดผนังแบบ C1 และ C2


ตารางที่ 3.5. แสดงการคำนวณค่าความต้านทานความร้อนของวัสดุผนัง C1

ชั้นวัสดุ	density	Specific heat	ΔX	k	R	หมายเหตุ	
	kg/m ³	kJ/kg.C			W/m ² C		
ฟิล์มอากาศภายนอก					0.120	ผิวด้านนอกมี ส.ป.ส.การแผ่รังสีสูง	
ปูนทรายฉาบ	1,568.00	0.84	0.015	0.53	0.028		
โฟมหนา 1"	12.00	1.21	0.025	0.05	0.543		
ผนังคอนกรีตบล็อก	1,370.00	0.92	0.070	1.02	0.069		
ปูนทรายฉาบ	1,568.00	0.84	0.015	0.53	0.028		
ฟิล์มอากาศภายใน					0.044	ผิวด้านในมี ส.ป.ส.การแผ่รังสีสูง	
รวม			0.125		0.832		
ค่า U-Value					=	1.201	w/m ² C

ตารางที่ 3.6. แสดงการคำนวณค่าความต้านทานความร้อนของวัสดุผนัง C2

ชั้นวัสดุ	density	Specific heat	ΔX	k	R	หมายเหตุ	
	kg/m ³	kJ/kg.C			W/m ² C		
ฟิล์มอากาศภายนอก					0.120	ผิวด้านนอกมี ส.ป.ส.การแผ่รังสีสูง	
ปูนทรายฉาบ	1,568.00	0.84	0.015	0.53	0.028		
ผนังคอนกรีตบล็อก	1,370.00	0.92	0.070	1.02	0.069		
โฟมหนา 1"	12.00	1.21	0.025	0.05	0.543		
ปูนทรายฉาบ	1,568.00	0.84	0.015	0.53	0.028		
ฟิล์มอากาศภายใน					0.044	ผิวด้านในมี ส.ป.ส.การแผ่รังสีสูง	
รวม			0.125		0.832		
ค่า U-Value					=	1.201	w/m ² C

-ผนังคอนกรีตบล็อก+โพลีสไตรีนโฟม(หนาแน่นต่ำ) หนา 2”



รูปที่ 3.5 แสดงรูปตัดผนังแบบ D1 และ D2


ตารางที่ 3.7 แสดงการคำนวณค่าความต้านทานความร้อนของวัสดุผนัง D1

ชั้นวัสดุ	density	Specific heat	ΔX	k	R	หมายเหตุ	
	kg/m ³	kJ/kg.C			m.		w/m.C
ฟิล์มอากาศภายนอก					0.120	ผิวด้านนอกมีส.ป.ส.การแผ่รังสีสูง	
ปูนทรายฉาบ	1,568.00	0.84	0.015	0.53	0.028		
โฟมหนา 2"	12.00	1.21	0.050	0.05	1.087		
ผนังคอนกรีตบล็อก	1,370.00	0.92	0.070	1.02	0.069		
ปูนทรายฉาบ	1,568.00	0.84	0.015	0.53	0.028		
ฟิล์มอากาศภายใน					0.044	ผิวด้านในมีค่า ส.ป.ส.การแผ่รังสีสูง	
รวม			0.15		1.376		
ค่า U-Value					=	0.727	w/m ² C

ตารางที่ 3.8 แสดงการคำนวณค่าความต้านทานความร้อนของวัสดุผนัง D2

ชั้นวัสดุ	density	Specific heat	ΔX	k	R	หมายเหตุ	
	kg/m ³	kJ/kg.C			m.		w/m.C
ฟิล์มอากาศภายนอก					0.120	ผิวด้านนอกมีส.ป.ส.การแผ่รังสีสูง	
ปูนทรายฉาบ	1,568.00	0.84	0.015	0.53	0.028		
ผนังคอนกรีตบล็อก	1,370.00	0.92	0.070	1.02	0.069		
โฟมหนา 2"	12.00	1.21	0.050	0.05	1.087		
ปูนทรายฉาบ	1,568.00	0.84	0.015	0.53	0.028		
ฟิล์มอากาศภายใน					0.044	ผิวด้านในมีค่า ส.ป.ส.การแผ่รังสีสูง	
รวม			0.15		1.376		
ค่า U-Value					=	0.727	w/m ² C

-ผนังคอนกรีตบล็อก+PE 3 มม.



รูปที่ 3.6 แสดงรูปตัดผนังแบบ E1 และ E2


ตารางที่ 3.9 แสดงการคำนวณค่าความต้านทานความร้อนของวัสดุผนัง E1

ชั้นวัสดุ	density	Specific heat	ΔX	k	R	หมายเหตุ	
	kg/m ³	kJ/kg.C					m.
ฟิล์มอากาศภายนอก					0.120	ผิวด้านนอกมี ส.ป.ส.การแผ่รังสีสูง	
ปูนทรายฉาบ	1,568.00	0.84	0.015	0.53	0.028		
PE หนา 3 มม.	39.20	1.59	0.003	0.03	0.103		
ผนังคอนกรีตบล็อก	1,370.00	0.92	0.070	1.02	0.069		
ปูนทรายฉาบ	1,568.00	0.84	0.015	0.53	0.028		
ฟิล์มอากาศภายใน					0.044	ผิวด้านในมีค่า ส.ป.ส.การแผ่รังสีสูง	
รวม			0.103		0.392		
ค่า U-Value					= 2.549	w/m ² C	

ตารางที่ 3.10 แสดงการคำนวณค่าความต้านทานความร้อนของวัสดุผนัง E2

ชั้นวัสดุ	density	Specific heat	ΔX	k	R	หมายเหตุ	
	kg/m ³	kJ/kg.C					m.
ฟิล์มอากาศภายนอก					0.120	ผิวด้านนอกมี ส.ป.ส.การแผ่รังสีสูง	
ปูนทรายฉาบ	1,568.00	0.84	0.015	0.53	0.028		
ผนังคอนกรีตบล็อก	1,370.00	0.92	0.070	1.02	0.069		
PE หนา 3 มม.	39.20	1.59	0.003	0.03	0.103		
ปูนทรายฉาบ	1,568.00	0.84	0.015	0.53	0.028		
ฟิล์มอากาศภายใน					0.044	ผิวด้านในมีค่า ส.ป.ส.การแผ่รังสีสูง	
รวม			0.103		0.392		
ค่า U-Value					= 2.549	w/m ² C	

-ผนังคอนกรีตบล็อก+PE 5 มม.




รูปที่ 3.7 แสดงรูปตัดผนังแบบ F1 และ F2

ตารางที่ 3.11 แสดงการคำนวณค่าความต้านทานความร้อนของวัสดุผนัง F1

ชั้นวัสดุ	density	Specific heat	ΔX	k	R	หมายเหตุ
	kg/m ³	kJ/kg.C				
ฟิล์มอากาศภายนอก					0.120	ผิวด้านนอกมี ส.ป.ส.การแผ่รังสีสูง
ปูนทรายฉาบ	1,568.00	0.84	0.015	0.53	0.028	
PE หนา 5 มม.	39.20	1.59	0.005	0.03	0.172	
ผนังคอนกรีตบล็อก	1,370.00	0.92	0.070	1.02	0.069	
ปูนทรายฉาบ	1,568.00	0.84	0.015	0.53	0.028	
ฟิล์มอากาศภายใน					0.044	ผิวด้านในมีค่า ส.ป.ส.การแผ่รังสีสูง
รวม			0.105		0.461	
ค่า U-Value =					2.168	w/m ² C

ตารางที่ 3.12 แสดงการคำนวณค่าความต้านทานความร้อนของวัสดุผนัง F2

ชั้นวัสดุ	density	Specific heat	ΔX	k	R	หมายเหตุ
	kg/m ³	kJ/kg.C				
ฟิล์มอากาศภายนอก					0.120	ผิวด้านนอกมี ส.ป.ส.การแผ่รังสีสูง
ปูนทรายฉาบ	1,568.00	0.84	0.015	0.53	0.028	
ผนังคอนกรีตบล็อก	1,370.00	0.92	0.070	1.02	0.069	
PE หนา 5 มม.	39.20	1.59	0.005	0.03	0.172	
ปูนทรายฉาบ	1,568.00	0.84	0.015	0.53	0.028	
ฟิล์มอากาศภายใน					0.044	ผิวด้านในมีค่า ส.ป.ส.การแผ่รังสีสูง
รวม			0.105		0.461	
ค่า U-Value =					2.168	w/m ² C



รูปที่ 3.8 แสดงลักษณะรูปตัด ผนังแบบ G1 ,G2,G3

ตารางที่ 3.13 แสดงการคำนวณค่าความต้านทานความร้อนของวัสดุผนัง G1

ชั้นวัสดุ	density	Specific heat	ΔX	k	R	หมายเหตุ
	kg/m ³	kJ/kg.C			m.	
ฟิล์มอากาศภายนอก					0.120	ผิวด้านนอกมีส.ป.ส.การแผ่รังสีสูง
ปูนทรายฉาบ	1,568.00	0.84	0.015	0.53	0.028	
ฉนวนใยแก้ว 1"	16.00	0.96	0.025	0.04	0.658	
ผนังคอนกรีตบล็อก	1,370.00	0.92	0.070	1.02	0.069	
ฉนวนใยแก้ว 1"	16.00	0.96	0.025	0.04	0.658	
ปูนทรายฉาบ	1,568.00	0.84	0.015	0.53	0.028	
ฟิล์มอากาศภายใน					0.044	ผิวด้านในมี ส.ป.ส.การแผ่รังสีสูง
รวม			0.15		1.605	
ค่า U-Value				=	0.623	w/m ² C

ตารางที่ 3.14 แสดงการคำนวณค่าความต้านทานความร้อนของวัสดุผนัง G2

ชั้นวัสดุ	density	Specific heat	ΔX	k	R	หมายเหตุ	
	kg/m ³	kJ/kg.C			m.		w/m.C
ฟิล์มอากาศภายนอก					0.120	ผิวด้านนอกมีส.ป.ส.การแผ่รังสีสูง	
ปูนทรายฉาบ	1,568.00	0.84	0.015	0.53	0.028		
โฟมหนา 1"	12.00	1.21	0.025	0.05	0.543	0	
ผนังคอนกรีตบล็อก	1,370.00	0.92	0.070	1.02	0.069		
โฟมหนา 1"	12.00	1.21	0.025	0.05	0.543		
ปูนทรายฉาบ	1,568.00	0.84	0.015	0.53	0.028		
ฟิล์มอากาศภายใน					0.044	ผิวด้านในมีค่า ส.ป.ส.การแผ่รังสีสูง	
รวม			0.15		1.376		
ค่า U-Value					=	0.727	w/m ² C

ตารางที่ 3.15 แสดงการคำนวณค่าความต้านทานความร้อนของวัสดุผนัง G3

ชั้นวัสดุ	density	Specific heat	ΔX	k	R	หมายเหตุ	
	kg/m ³	kJ/kg.C			m.		w/m.C
ฟิล์มอากาศภายนอก					0.120	ผิวด้านนอกมีส.ป.ส.การแผ่รังสีสูง	
ปูนทรายฉาบ	1,568.00	0.84	0.015	0.53	0.028		
PE หนา 3 มม.	39.20	1.59	0.003	0.03	0.103	0	
ผนังคอนกรีตบล็อก	1,370.00	0.92	0.070	1.02	0.069		
PE หนา 3 มม.	39.20	1.59	0.003	0.03	0.103		
ปูนทรายฉาบ	1,568.00	0.84	0.015	0.53	0.028		
ฟิล์มอากาศภายใน					0.044	ผิวด้านในมีค่า ส.ป.ส.การแผ่รังสีสูง	
รวม			0.106		0.496		
ค่า U-Value					=	2.017	w/m ² C

3.3 การจำลองวัสดุโดยใช้โปรแกรมจำลองทางคณิตศาสตร์

3.3.1 ทดสอบความน่าเชื่อถือของโปรแกรมด้วยการเปรียบเทียบกับงานวิจัยอื่น ๆ ที่ใช้ผลการทดสอบจริง

3.3.2 ทดสอบหุ่นจำลองโดยใช้โปรแกรมจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อทดสอบสมมุติฐานและพฤติกรรมของอนุหภูมิ ระหว่างอนุหภูมิภายนอก และภายนอกหุ่นจำลอง ในแต่ละวัสดุทดลองจนครบแบบ

โดยสร้างหุ่นจำลองขนาด 1.00x1.00x1.00 ม. ตั้งสูงจากระดับพื้นเสมือน 1.00 ม. ทำการป้อนค่าวัสดุให้กับหุ่นจำลองแต่ละชนิด โดยพิจารณาวันที่มีอนุหภูมิสูงที่สุดในรอบปี และวันที่มีอนุหภูมิต่ำสุดในรอบปี ในการจำลองสถานการณ์

ทำการประมวลผลตามการทดลองที่ตั้งสมมุติฐานไว้ทั้ง 3 การทดลอง นำผลที่ได้มาเปรียบเทียบเบื้องต้นในแต่ละวัสดุ

3.4 การประเมินค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน (U) และค่าการถ่ายเทความร้อนรวม(OTTV) และการใช้พลังงานโดยใช้แบบบ้านกรณีศึกษา

3.4.1 คำนวณค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนและค่าการถ่ายเทความร้อนรวม OTTV คำนวณการใช้พลังงานของบ้านพักอาศัย คำนวณภาระการปรับอากาศ ของบ้านกรณีศึกษา

3.4.2 คำนวณค่านวมค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนและค่าการถ่ายเทความร้อนรวม OTTV คำนวณการใช้พลังงานของบ้านพักอาศัย ของวัสดุแต่ละชนิด โดยใช้แบบบ้านพักกรณีศึกษา แต่เปลี่ยนวัสดุผนังใน โชนพื้นที่ปรับอากาศ โดยเปลี่ยนแปลงตามชนิดของวัสดุที่จะทำการศึกษา เปรียบเทียบภาระการปรับอากาศ ,การใช้พลังงานและค่าใช้จ่ายของวัสดุรอบอาคาร

3.5 วิเคราะห์ผลการทดลอง

3.5.1 ประมวลผลและวิเคราะห์ผลการทดลอง

3.5.2 เปรียบเทียบการใช้พลังงานในอาคารระหว่างตามแบบอาคารที่มีกับแบบอาคารที่ปรับปรุงวัสดุผนังแล้ว

3.5.3 เปรียบเทียบทางด้านเศรษฐศาสตร์และการลงทุนระหว่างวัสดุแต่ละชนิด กับ
ของเดิมตามแบบของกรมอนุรักษ์พลังงาน

3.6 ประเมินผลการทดลอง

3.6.1 สรุปผลการทดลอง

3.6.2 นำเสนอผลการศึกษาและข้อเสนอแนะในการทำวิจัย



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ระเบียบวิธีวิจัย

