หัวข้อการวิจัย การวิจัย ชื่อผู้ทำ ทั่วท้านทานผลิตจากส่วนผสมของเซรามีคล์และผงโลหะทองแกง วิทยาศาสตร์มหาบัญฑิต (การสอนพิสิกส์) มหาวิทยาลัยเซียงใหม่ 2521 บุญยัง กฤตสัมพันธ์

## บทคัดยอ

ทั่วท่านทานเซอร์เมท เป็นทั่วท้านทานที่มีความต้านทานสูงนี้เสถียรภาพ ต่ออุณหภูมิใก้สูง โดยทำจากผงโลหะทองแคงผสมคลุกเคล้ากับผงเซรามิคส์ในอัทราส่วน ผสมของผงโลหะทองแคงต่อผงเซรามิคส์ กลาวคือ 30:70, 50:50, 70:30 และ 90:10 เปอร์เซนท์โดยน้ำหนัก แล้วปั้นเป็นทั่วต้านทานเล็ก ๆ นำไปเผาในเตาเผาที่ อุณหภูมิ 1100 ซ เป็นเวลา ½, 3, 6 และ 9 ชั่วโมงพร้อมกับวัดการเปลี่ยนแปลงของ คาความต้านทานตอดูณหภูมิตั้งแต่อุณหภูมิห้องถึง 1100 ซ ภายหลังจากการเผาแล้วค่า ความต้านทานจะเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิแบบทับรอยเดิม (reversible) จากนั้นหาคา สภาพการนำไฟฟ้า จากการทคลองพบวา สภาพการนำไฟฟ้าของทั่วต้านทานเซอร์เมหนี้ ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนผสมของผงโลหะทองแดงกับผงเซรามิคส์ กล่าวคือเมื่อผงโลหะทองแดง มาก จะมีสภาพการนำไฟฟ้าได้สูงและขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ โดยมีการเปลี่ยนแปลงทั้งแต่ 10-6 ถึง 10  $\Omega^{-1}$  ที่อุณหภูมิห้องถึง 1000 ซ เตาเผาสามารถควบคุมอุณหภูมิโดยอุปกรณ์ ควบคุมอุณหภูมิที่มี SCR เป็นตัวควบคุมโดยมียนีจังชั่น ทรานซิสเตอร์ เป็นตัวผลิตพัลส์โป กระตุ้น SCR ให้ทำงาน และความถี่ของพัลส์ถูกกำหนดโดยคาคงที่ของเวลาของวงจร RC ซึ่งความถี่ของพัลส์จาก บบซ ที่ไปกระตุ้น SCR จะเป็นตัวกำหนดคากกำลังของเตาเผา

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Copyright<sup>©</sup> by Chiang Mai University All rights reserved Title Cermet resistors (Cu)

Research Master of Science (Teaching Physics)

Chiang Mai University 1978

Name Boonyang Krittasampan

Abstract

Cermet resistors exhibit high resistivity and high temperature stability. In the experiment we use mixtures of copper particles and ceramic clay in a ratio of a copper particle to ceramic clay: 30:70, 50:50, 70:30, and 90:10 percent by weight. Bulk resistors were formed and introduced into a furnace in which they were annealed to the temperature 1100°C for 30 The conductivity of the resistors minutes, 3, 6 and 9 hours. was measured over a temperature range from room temperature to From the experiment it appears that the conductivity of cermet resistors depends on the ratio of copper particles to ceramic clay and on the annealing temperature. proportion of copper implies high conductivity. Conductivity was observed to vary as temperature varied from room temperature to 1000°C over a range  $10^{-6}$  to  $10 \Omega^{-1} m^{-1}$ . The temperature was controlled by using a typical SCR electronic circuit. Pulses are produced by a UJT oscillator which triggers the SCR. frequency of the oscillator is determined by the time constant This frequency of the pulse supplied of an RC detector circuit. by the UJT to the SCR controlls the power to be supplied to the furnace.

Copyright<sup>©</sup> by Chiang Mai University All rights reserved