

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์	การเตรียมแผ่นฟิล์มหนาของพีแซดที่ โดยเทคนิคสปินโคทติ้ง		
ชื่อผู้เขียน	นางสาว นฤพร วนิษอน		
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาพิสิกส์ประยุกต์		
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์	ผศ.ดร.กอบกุญชิริ จิจนาภุล	ประธานกรรมการ	
	ศ.ดร.ทวี ตันเจติริ	กรรมการ	
	รศ.ดร.จีระพงษ์ ตันตราภุล	กรรมการ	

บทคัดย่อ

การวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ตอนด้วยกัน ในส่วนแรกเป็นการเตรียมสารเลดเซอร์โคเนตติเตเนต (Lead zirconate titanate, PZT) ด้วยวิธีการของโซล-เจล (Sol-Gel technique) จาก Acetic route โดยใช้อัตราส่วนของ Zr/Ti เป็น 51/49, 52/48 และ 53.5/46.5 ตามลำดับ เปรียบเทียบผลการใช้ สารละลาย Titanium (iv) isopropoxide และ Tetraisopropyl orthotitanate โดยเผาเคลือบที่อุณหภูมิ 700 - 1000 °C แล้วคี化และวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ ทั้งการเปลี่ยนแปลงของเฟสในสาร, ขนาดผลึก, อัตราส่วน c/a รวมทั้งรูปร่างของอนุภาคน้ำที่เตรียมขึ้นทั้งหมด ได้ขนาดผลึกในช่วงประมาณ 10 - 100 nm ค่า c/a ประมาณ 1.02 และค่าไดอิเล็กทริกของเม็ดสารเซรามิกส์ PZT(52/48) ซึ่งเตรียมจากสารละลาย Titanium (iv) isopropoxide และ Tetraisopropyl orthotitanate มีค่าสูงสุดที่ 1002.972 และ 2668.663 ตามลำดับ

การวิจัยส่วนที่ 2 เลือกเตรียมโซล PZT โดยใช้ Titanium (iv) propoxide เตรียมสารในอัตราส่วน Zr/Ti (52/48) สร้างฟิล์มหนาของ PZT บนแผ่นซัพสเตรท Si/SiO₂/TiO₂/Au ขนาด 1 cm² ด้วยเทคนิคสปินโคทติ้ง ใช้ความเร็วรอบ 1500 rpm กำหนดจำนวนชั้นของฟิล์มเป็น 1, 4, 6, 10, 16 และ 20 ชั้น ได้ความหนาของฟิล์มเป็น 4.50, 11.30, 13.33, 20.50, 25.33 และ 26.75 μm ค่า c/a ของฟิล์มอยู่ในช่วง 1.02608-1.02643 ค่าความเครียด (Strain) ต่าง ๆ ในเนื้อฟิล์ม คือ Lattice distortion strain 1.216 × 10⁻³ - 2.643 × 10⁻³, Lattice softening 1.946 × 10⁻³- 4.223 × 10⁻³ และ Microstrain 1.807 × 10⁻⁵ - 6.731 × 10⁻⁵ สำหรับค่าไดอิเล็กทริกของฟิล์มหนา 4.50 μm มีค่าสูงสุด 881.220

Thesis Title	Preparation of PZT Thick Film by Spin-coating Technique	
Author	Ms.Narueporn Vaneesorn	
M.S.	Applied Physics	
Examining Committee	Asst.Prof.Dr. Gobwute Rujijanagul	Chairman
	Prof.Dr. Tawee Tunkasiri	Member
	Assoc.Prof.Dr. Jerapong Tontrakoon	Member

Abstract

This research is devided into 2 main parts, the first part is the preparation of Sol-Gel PZT from acetic route. The ratios of (Zr/Ti) being 51/49, 52/48 and 53.5/46.5 were investigated. "Sols" PZT were prepared with different titanium alkoxide solutions as Titanium (iv) isopropoxide and Tetraisopropyl orthotitanate. Afterwards, sols were changed into gel forms by drying and heating. Each dried gel powder was calcined at 700 - 1000 °C for 1 hr before crystallite size studies. The c/a ratio calculation and phase transformation were investigated. Crystallite size for all PZT powder are in range of 10 - 100 nm with the c/a ratio around 1.02. For dielectric measurement, the sintered palletes PZT of Titanium (iv) isopropoxide and Tetraisopropyl orthotitanate show theirs maximum values at 1002.972 and 2668.663.

The second part is the fabrication of PZT thick films by PZT (52/48) sol, made from Titanium(iv) isopropoxide solution and spinning a sol onto Si/SiO₂/TiO₂/Au substrate of 1 cm² at the spinning speed 1500 rpm. The film coating numbers are 1, 4, 6, 10, 16, 20. Films thickness are 4.50, 11.30, 13.33, 20.50, 25.33 and 26.75 μm, overall c/a ratios are in range of 1.02608 - 1.20643. It was found that the lattice strain, the lattice softening strain, and the microstrain calculations, are in the range of 1.216×10^{-3} - 2.643×10^{-3} , 1.946×10^{-3} - 4.223×10^{-3} and 1.807×10^{-5} - 6.731×10^{-5} respectively. For PZT film with a thickness of 4.50 μm shows its maximum dielectric value at 881.220.