

**ชื่อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระเชิงวิทยานิพนธ์ ลักษณะเฉพาะในการทำงานของแหล่งกำเนิด
ไอโอดีนแบบไออกะเหยของเครื่องแวร์เยียน
อิมพลานเตอร์ 200 ดี.เอฟ.-5**

ชื่อผู้เขียน

นายธนาภูมิ ลับภู

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการสอนพิสิกส์

คณะกรรมการสอนการค้นคว้าแบบอิสระเชิงวิทยานิพนธ์

รศ.ดร.สมศรี สิงขรัตน์ ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.ธีรวรรณ บุญญูวนะ กรรมการ
อ.ดร.ดุษฎี ศุวรรณชัย กรรมการ

บทคัดย่อ

รายงานฉบับนี้ได้อธิบายถึงการติดตั้งและทดสอบการทำงานของแหล่งกำเนิดไอโอดีนแบบไออกะเหย ของเครื่องแวร์เยียนอิมพลานเตอร์รุ่น 200 ดี.เอฟ.-5 แหล่งกำเนิดไอโอดีนชนิดนี้สามารถใช้ได้ดีกับสารตั้งต้นที่เป็นของแข็ง โดยวิธีการเผาผงสารตั้งต้นในเตาเผาไฟฟ้าขนาด 19 มม. $\phi \times 82$ มม ยาว ตัวอยุณหกม 800°C จนกลายเป็นไอ ซึ่งเมื่อเคลื่อนที่เข้าสู่ห้องอาร์คขนาด $38 \times 38 \times 51$ มม³ ก็จะถูกทำให้กลายเป็นพลาสม่าด้วยหลักการอาร์ค迪ฟาร์จแบบแคโทไดร้อน แหล่งกำเนิดไอโอดีนนี้สามารถทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพ ในช่วงกระแสอาร์ค $0.8 - 1.2$ แอมป์เบอร์ ผลิตกระแสไอโอดีนได้ในช่วงไมโครแอมป์ที่ความดันก๊าซประมาณ 3×10^{-5} มิลลิบาร์

ในการวิจัยนี้ได้ใช้สารตั้งต้นเป็นฟอสฟอรัสแดง เพื่อผลิตไอโอดีนของฟอสฟอรัส แล้วได้นำไปใช้ในการศึกษาการปั๊บปุ๊บสภาพความแข็ง-ความสึกหรอ-ความฝืด ของผิวเหล็กกล้า 304 เปรียบเทียบกับในตัวเรนไอก่อนและคาร์บอนไอก่อน ซึ่งพบว่า การอิมพลานต์ด้วยไอโอดีน N⁺ และ C⁺ ได้เปลี่ยนให้ผิวเหล็กกล้า มีความแข็งเพิ่มขึ้น 2 เท่า ลดอัตราการสึกหรอลงประมาณ $10^4 - 10^5$ เท่า และลดความฝืดลงประมาณ 4 เท่า แต่ไม่ได้ขึ้นมากนักในกรณีของไอกอน P⁺ เมื่อเทียบกับชิ้นงานที่ยังไม่ได้ถูกอิมพลานต์

Research Title Operational Characteristics of a Vaporizer Ion Source
of 200 DF-5 Varian Implanter

Author Mr. Tanawut Labphu

M.S. Teaching Physics

Examining Committee

Assoc. Prof. Dr. Somson Singkarat	Chairman
Asst. Prof. Dr. Dheerawan Boonyawan	Member
Dr. Dusadee Suwannakachorn	Member

Abstract

This report describes the installation and testing of the vaporizer ion source of the 200 DF-5 Varian Implanter. This type of ion source can use solid materials as a starter which is heated up to 800 °C until being vaporized inside a 19 ϕ mm x 82 mm long electric oven. The vapor is next turned to plasma inside an adjacent 38 x 38 x 51 mm³ arc chamber by the hot cathode arc discharge technique. The ion source can be steadily operated at the arc current between 0.8 to 1.2 amperes which produce an ion current in the order of microampere at a gas pressure of 3×10^{-5} mbar.

In this study red phosphorus was used as a starting material for producing phosphorus ions. It was utilized for modifying tribological properties of the stainless steel SS304 in comparison with implantation by nitrogen and carbon ions. It was found that the implantation by N⁺ and C⁺ increased hardness by 2 times, reduced wear rate by about $10^4 - 10^5$ times and reduced friction by 4 times relative to those unimplanted samples. The ion implantation by P⁺ showed only subtle changes.