ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์

โครงสร้างและสมบัติทางไฟฟ้าของซิงก์ออกไซค์ที่เจือ

ด้วยแอนทิโมนี

ผู้เขียน

นางสาวต้องลดา ค่านจิตติศิริ

ปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วัสดุศาสตร์)

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

รศ.คร. นรินทร์ สิริกุลรัตน์

บทคัดย่อ

ในงานวิจัยนี้ได้ทำการเตรียมเซรามิกซิงก์ออกไซด์ที่เจือด้วยแอนทิโมนีออกไซด์ที่ 0-5 mol% ด้วยวิธีการผสมออกไซด์แบบดั้งเดิม และทำการซินเตอร์ที่อุณหภูมิ 1300℃ เป็นเวลา 2 ชั่วโมง การตรวจสอบเฟสที่ปรากฏใช้เทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ พบว่าเฟสที่เกิดขึ้นเป็น สปีเนล Zn₇Sb₂O₁₂ ในตัวอย่างที่มีสารเจือสูง ค่าการหดตัวเชิงเส้นของเซรามิกที่เตรียมได้อยู่ ในช่วง 16-17% จากการวิเคราะห์ขนาดของเกรน พบว่าเกรนมีขนาดใหญ่ในตัวอย่างที่ไม่มีสารเจือ และขนาดจะลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อสารเจือเพิ่มขึ้น ผลการวัดทางไฟฟ้าสภาพด้านทานไฟฟ้ามีค่า ลดลงเล็กน้อยเมื่อปริมาณสารเจือมีค่าต่ำ และเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อปริมาณสารเจือเพิ่มขึ้น โดย ชิ้นตัวอย่างที่มีค่าสภาพด้านทานต่ำที่สุดจะพบในตัวอย่างที่มีการเจือ 0.005 และ 0.01 mol% ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างค่ากระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้าของการทำขั้วด้วยฟิล์มบาง แพลตทินัมจะเป็นการนำโอห์มมิก แต่จะไม่เป็นการนำแบบโอห์มมิกในตัวอย่างที่ทำขั้วด้วยกาว เงิน สำหรับค่าคงที่ไดอิเล็กทริกและค่าการสูญเสียทางไดอิเล็กทริกของชิ้นตัวอย่างส่วนใหญ่พบว่ามี ค่าลดลงในขณะที่ชิ้นตัวอย่างที่เจื้อด้วยร้อยละ 0.005 และ 0.01 แอนทิโมนี จะให้ค่ามากที่สุด

Thesis Title Structures and Electrical Properties of Antimony-Doped

Zinc Oxide

Author Miss Tonklada Danjittisiri

Degree Master of Science (Materials Science)

Thesis Advisor Assoc.Prof.Dr. Narin Sirikulrat

Abstract

In this research work, zinc oxide ceramics doped with 0-5.0 mol% antimony were prepared by conventional mixed-oxide method and sintered at 1300°C for 2 h. The phase constitution was determined by X-ray diffractometer and the Zn₇Sb₂O₁₂ spinel phase was observed particularly, in the highly doped specimens. The linear shrinkage of about 16-17 % was obtained in the prepared specimens. The large grain size was observed in the undoped specimen and the grain size decreased rapidly as the dopant increased. Results from electrical measurement, the resistivity decreased slightly with the small amount of dopant but rapidly increased at the higher content of dopant. The lowest resistivity was observed in the specimens doped with 0.005 and 0.01 mol % antimony. The current-voltage characteristics of the specimens with the platinum thin film electrode are ohmic conduction, but non-ohmic conduction with the silver paste electrode. The dielectric constant and loss tangent of the specimens decreased as the dopant increased and the highest dielectric constant and loss tangent were obtained in the specimens doped with 0.005 and 0.01 mol% antimony.