

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์

โครงสร้างและสมบัติเชิงกลของวัสดุผสมไฮดรอกซีอะพาไทต์กับแป้งข้าวเจ้า

ผู้เขียน

นายรังสรรค์ คุณวุฒิ

ปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม)

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ดร. ศักดิพล เทียนเสน

## บทคัดย่อ

ในงานวิจัยนี้มีจุดประสงค์หลัก 2 ประการ คือ (1). ทำการเตรียมวัสดุผสมของไฮดรอกซีอะพาไทต์ ( $\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2$ ) กับแป้งข้าวเจ้า (2). ทำการปรับปรุงสมบัติเชิงกลของวัสดุผสมไฮดรอกซีอะพาไทต์กับแป้งข้าวเจ้า

การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของวัสดุผสมไฮดรอกซีอะพาไทต์กับแป้งข้าวเจ้า จะทำโดยการเติมผงไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่มีขนาดแตกต่างกันตามระยะเวลาการบด ในปริมาณ 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 wt% เพื่อศึกษาวิทยากระแสของสารแ xenon ที่มีน้ำเป็นตัวทำละลาย ชั้นงานตัวอย่างที่ได้ทึ้งจากส่วนประกอบที่ไม่ได้เติมผงไฮดรอกซีอะพาไทต์และส่วนประกอบที่เติมผงไฮดรอกซีอะพาไทต์ จะทำการวัดค่าความหนาแน่นต่อการดึง มอดูลัสของยัง เปอร์เซ็นต์การยืดตัวที่จุดขาด ศึกษาลักษณะเฉพาะของโครงสร้างทางจุลภาคของวัสดุผสมด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องราก การวิเคราะห์ความเป็นผลึกของวัสดุผสมด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ และวิเคราะห์หิ้ฟงกชันของวัสดุผสมด้วยรังสีอินฟราเรด เพื่อหาเงื่อนไขการให้ตัวและสมบัติเชิงกลที่ดีที่สุดของ การเติมไฮดรอกซีอะพาไทต์ในส่วนประกอบ สุดท้ายสารแ xenon ของวัสดุผสมมีพฤติกรรมของการให้ตัวเป็นแบบชุดพลาสติก นิโคโซกรอปิกต์ และมีความหนืด 158.1 cP ที่ปริมาณของผงไฮดรอกซีอะพาไทต์ 25 wt% โดยมีความหนาแน่นต่อการดึง  $23.71 \pm 0.43 \text{ MPa}$  มอดูลัสของยัง 517.60  $\pm 12.42 \text{ MPa}$  และเปอร์เซ็นต์การยืดตัวที่จุดขาด  $17.77 \pm 2.36 \%$  นั่นคือมีความหนาแน่นต่อแรงดึงเพิ่มขึ้น 1,083% และมอดูลัสของยังเพิ่มขึ้น 4,963% เปอร์เซ็นต์การยืดตัวที่จุดขาดลดลง 15.8% จากค่าที่ไม่ได้เติมผงไฮดรอกซีอะพาไทต์ ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน

**Thesis Title** Structure and Mechanical Properties of Hydroxyapatite-Nonglutinous Rice Starch Composites

**Author** Mr. Rungsarit Khunnawut

**Degree** Master of Science (Industrial Chemistry)

**Thesis Advisor** Dr. Sakdiphon Thiansem

### ABSTRACT

This study has two main purposes, (1). Preparation of hydroxyapatite powder from bovine bone and (2). Improvement of the mechanical properties of hydroxyapatite ceramics.

Improvements of the mechanical properties of hydroxyapatite ceramics were achieved by adding the different particle size 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 wt% for study the rheological properties of the aqueous suspensions. The tensile strength measurements, young modulus and percentage strain at break tests were performed and microstructure characterizations were carried out by scanning electron microscopy X-ray diffraction analysis and Fourier transform spectroscopy for rheology conditions and in order to determine the optimum mechanical properties. Finally, the rheological properties of the suspensions showed pseudoplastic fluids behavior low thixotropy and viscosity 158.1 cP by adding 25 wt%, average tensile strength  $23.71 \pm 0.43$  MPa, average young's modulus  $517.60 \pm 12.42$  MPa and average percentage strain at break  $17.77 \pm 2.36$  %. This increased the tensile strength 1,083%, the young's modulus 4,963% and decreased the percentage strain at break 15.8% compared to hydroxyapatite composites made under the same conditions but without the added hydroxyapatite composites.